


RIOMEX 5000 AL

(Anfomex 850)

Blasfähiger Heavy-ANFO-Sprengstoff



Anwendung

RIOMEX 5000 AL (ANFOMEX 850) zeichnet sich im Besonderen durch seine hohe Leistungsfähigkeit, seine benutzerfreundliche Anwendung, seine hohe Unempfindlichkeit gegen mechanische und thermische Einflüsse und durch zeitsparende Ladearbeiten aus. RIOMEX 5000 AL nutzt das Bohrlochvolumen vollständig aus und erzielt dadurch einen hohen Wirkungsgrad. Der Sprengstoff ist nicht wasserfest und somit nicht für den Einsatz in wasserführenden Bohrlöchern geeignet.

Verwendungsbestimmungen

RIOMEX 5000 AL ist ab einem Mindestbohrlochdurchmesser von 85 mm bei voller Ausfüllung des Bohrlochquerschnittes nur in loser Form einsetzbar und innerhalb von 48 Stunden nach Herstellung zu verwenden. Er ist nicht für untertägige Anwendungen zugelassen.

RIOMEX 5000 AL ist nicht sprengkapselempfindlich. Zur Zündung muss eine Initiaalladung oder eine über die gesamte Ladesäule beigeladene Sprengschnur (Mindestfüllgewicht 40 g PETN/m) verwendet werden.

RIOMEX 5000 AL besteht zu jeweils 50% aus dem Emulsionssprengstoff RIOMEX 7000 AL und dem ANFO-Sprengstoff RIOXAM BK. Emulsionssprengstoffe zeichnen sich durch hohe Detonationsgeschwindigkeiten und Zertrümmerungswirkung aus, während ANFO-Sprengstoffe hohe Schwadenfreisetzung und Gesteinsauflockerungen bewirken. Die Kombination beider Sprengstoffarten – Heavy ANFO – liefert deshalb bei vielen Gesteinen bessere Sprengergebnisse als die separate Verwendung.

Mit unseren speziellen Mischladesystem UMS 2000 wird dieser Sprengstoff unmittelbar an der Sprengstelle hergestellt und mechanisch über einen Ladeschlauch in die Bohrlöcher geblasen. Der Sprengstoff entsteht dabei während des Ladevorgangs.

Der hohe Mechanisierungsgrad und Ladeleistungen bis zu 150 kg/min ermöglichen effiziente Ladearbeiten.

MAXAM

Civil Explosives

Technische Daten

Sprengstoffdichte	0,9-1,1 g/cm ³
Schwadenvolumen	980 l/kg
Spez. Energie	940 kJ/kg
Energiedichte	940 kJ/l
Explosionswärme	4.305 kJ/kg
Sauerstoffbilanz	-4,0 %
Detonationsgeschwindigkeit Kaliber 52 mm	
- Stahlrohreinchluss	3.900 m/s

Lagerung und Haltbarkeit

RIOMEX 5000 AL Sprengstoff wird direkt am Einsatzort produziert und muss innerhalb von 48 Stunden nach der Herstellung verwendet werden.

Klassifikation

EG-Baumusterprüfbescheinigung
0589.EXP.2800/02
Identifikationsnummer Deutschland
BAM-EM-097

Verwendungsempfehlungen

Bei Zündung ohne Sprengschnur empfehlen wir als Initialladung Booster, Riohit LS oder gelatinösen Sprengstoff. RIOMEX 5000 AL ist für plastisch reagierende Gesteinsarten besonders geeignet. Durch Klüfte und Hohlräume erweiterte Laderäume sind wegen möglicher Ladungskonzentrationen ungeeignete Einsatzbedingungen. Der Einsatz von Mischladefahrzeugen setzt Mindestabnahmemengen je Einsatzfahrt voraus.



Hinweis

Die tatsächlichen Werte können von den Angaben in diesem Prospekt abweichen, abhängig von Lagerbedingungen, Anwendung und anderen Faktoren wie z. B. Temperatur, Feuchtigkeit und Druck. Die in diesem Prospekt beschriebenen Produkte sind potentiell gefährlich. Ihre Handhabung und Verwendung muss daher auf entsprechend geschultes Personal beschränkt werden und den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Dieser Prospekt hat keinen Vertragsgemäßen Charakter und seine Verteilung stellt keinen Vertragsabschluss dar. Die Firma übernimmt mit diesem Dokument keine Haftung gegenüber Dritten.

Technische Änderungen, die der Weiterentwicklung unserer Produkte dienen, bleiben vorbehalten. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem entsprechenden Sicherheitsdatenblatt.

© Copyright MAXAM Deutschland GmbH | Alle Rechte vorbehalten | 03.2010